

POLITEC SAT TOP

Manto elastico impermeabile costituito da due strati principali: il primo realizzato mediante l'utilizzo di idoneo materassino prefabbricato composto da granuli in sbr tritati ed agglomerati con idoneo legante, incollato su supporto di base per dare la giusta elasticità; il secondo strato realizzato per colata a freddo di resine poliuretaniche in due strati; impasto a due componenti (poliolo isocinato) integrati in precisi dosaggi con granuli di gomma ed additivi catalizzatori; dopo la colata del secondo strato deve essere eseguita la satinatura con apposita vernice alifatica per assicurare una perfetta finitura di alte prestazioni. Colorazione rossa e verde standard oppure a richiesta su 10 colori.

Basket

Tennis

Pallavolo

Polivalenti

Calcetto

DATI TECNICI	RESISTENZA AGLI URTI	Min. 51%
	FATTORE DI SPESSORE	Min. 4
	RESISTENZA ALL'URTO A 10°	Min. 8
	DEFORMAZIONE STANDARD	Max. 305 mm
	CARICO ROTANTE	1000 N
	INCISIONE RESIDUA	Max. 0.5 %
	ELASTICITA' DELL'URTO SFERE	Min. 90%
	COEFFICIENTE DI SCIVOLAMENTO	0.4-0.6 mm

